

Технический паспорт Milq Color Saving Primer



Грунтовка с высокой укрывистостью

Для внутренних и наружных работ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подходит для подготовительных работ как снаружи зданий, так и внутри помещений. Без резкого запаха. Отличается высокой укрывистостью, выравнивает поверхность и позволяет скрыть различного рода пятна. Обладает высокими малярными характеристиками, за счет улучшения адгезии экономит финишный материал, делая покрытие более устойчивым, надежным и долговечным. Содержит специальные добавки от плесени и грибка. Тонируется в цвет финишного покрытия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью
Область применения	Для внутренних и наружных работ, предназначена для предварительной подготовки поверхности к окрашиванию
Плотность краски	1,3 кг/л
Расход на 1 слой	6–9 м ² /л в зависимости от типа поверхности
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность при нанесении	Не выше 80 %
Разбавитель	Вода
Рекомендованное количество слоев	1-2
Время высыхания	При средней температуре 20–22°C и относительной влажности 65–70 % — 1–1,5 часа.
Нанесение второго слоя	Минимум через 1,5 часа
Объем тары	2,7 л

Разрешена к использованию в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Соответствует европейским стандартам по содержанию VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/g) 30 г/л (2010).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для нанесения на поверхности из кирпича, цемента, бетона и газобетона, оштукатуренные и побеленные поверхности, гипсовые и гипсокартонные материалы, обои под покраску, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Не применяется по слабо держащимся покрытиям!

Рекомендована к применению в системе с водно-дисперсионными красками Milq Paint.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистите поверхность от пыли. Удалите меловую или известковую побелку, а также плохо держащиеся старые покрытия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тщательно перемешайте грунтовку и процедите. Грунтовка полностью готова к использованию. Допускается нанесение кистью, валиком или краскораспылителем. Наносить на поверхность в 1-2 слоя. При необходимости разбавить грунтовку для первого слоя водой не более 5 % по объему при нанесении кистью или валиком, не более 10 % при нанесении безвоздушным распылением. Разбавление обязательно при методе нанесения безвоздушным распылением. По окончании работ инструменты промыть водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить при температуре не ниже +5°C, вдали от влаги, тепла и прямых солнечных лучей в плотно закрытой таре.

Срок годности: 3 года со дня изготовления при условии сохранения герметичности заводской упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Безопасна для окружающей среды. После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка на водной основе не токсична, пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого запаха. Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не использовать по истечении срока годности.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА

- Допустимая температура для хранения и перевозки красок и грунтов - от +5°C до +30°C при влажности не более 80%
- Перед перевозкой убедитесь в герметичности тары (переверните банку на несколько минут)
- Предохраняйте продукт в упаковке от прямого воздействия солнца, локальных источников тепла и от контактов с водой
- Транспортируйте краски и грунты только в закрытых банках, крышкой вверх, надежно закрепив их в вертикальном положении и исключив перемещение, опрокидывание и деформацию во время движения
- Запрещается перевозить ЛКМ в салоне автомобиля
- При отправке через транспортную компанию закажите услугу «обрешетка груза» или «паллетный борт», при температуре ниже +5°C — услугу «температурный режим»
- Плотно закрывайте тару с остатками после использования

Перед длительным хранением:

- перелейте остатки в чистую тару соответствующей емкости, минимизируя объем воздуха в таре
- плотно заверните пробку канистры/бутыли или аккуратно простучите края крышки банки резиновой киянкой для более надежного прилегания
- на 1-2 минуты переверните закрытую тару вверх дном, придерживая крышку, краска попадет в стык крышки с банкой и при застывании герметизирует емкость
- лако-красочные материалы хранятся до 3-х лет от даты производства (см. на упаковке)

Паспортная стойкость покрытия достигается после полной полимеризации, до 3-4 недель. Для красок, заколерованных в яркие и насыщенные цвета этот срок может увеличиваться. Компания не несет ответственность за нарушение технологии, включая подготовку поверхности, и за возникающие повреждения покрытия в период эксплуатации.